

# fastek®



## MORTAR

# fastek®

Producto de calidad garantizada.  
Impulsora Cucapah S. de R.L. de C.V.  
Ave. Padre Juan Ugarte #3581  
Col. Huertas de la Progreso  
Mexicali, B.C. CP 21190  
Hecho en México



[www.fastek.com.mx](http://www.fastek.com.mx)

## Descripción:

Mortero gris modificado de óptima calidad, muy versátil en la aplicación de losetas cerámicas de alta absorción. Su formulación le da características de fácil manejo tanto para el mezclado en sí, como para su aplicación; cumpliendo con el tiempo abierto necesario para los diferentes requerimientos de obra. Su tiempo de fraguado medio permite la correcta alineación de las piezas a aplicar.

## Presentación:

Envase: saco de papel valvulado  
 Peso: 20 kgs  
 Color: Gris

## Rendimiento de acuerdo al uso:

Como adhesivo aplicado con llana dentada de 1/2 pulgada, rinde de 3.5 a 4 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de la superficie y costumbres de uso.

## Preparación de la superficie:

La superficie debe estar estructuralmente sana, limpia, libre de grasa, así como libre de cualquier material suelto.

## Mezclado:

Este producto solo necesita agregarle agua, una cantidad no mayor a 4 litros por saco. No agregue ningún aditivo. Si usa el método común de mezclado en cubeta, agregue la mitad de agua a la cubeta, enseguida agregue aproximadamente la mitad del contenido del saco, mezcle con taladro a baja velocidad hasta lograr una mezcla uniforme, enseguida agregue el producto y el agua restantes. Continúe mezclando por 2 minutos hasta que no se aprecie ningún grumo en la pasta. Se recomienda dejar la mezcla en reposo por 10 minutos

## Importante:

Tanto la cantidad de agua (max 4 lt por saco) como el tiempo de mezclado (2 min mínimo) son condiciones indispensables para que este producto brinde el servicio esperado. Este producto tiene características reológicas que permiten que aún después de periodos prolongados de reposo de la mezcla fresca, solo necesita volver a mezclar y recupera sus características físicas iniciales de trabajabilidad. No agregue mas agua.

## Aplicación:

Cumpliendo con los requisitos anteriores de preparación de la superficie y con el producto perfectamente bien mezclado, aplique la mezcla de manera uniforme con llana dentada de 1/2 pulgada cubriendo la totalidad de la superficie.

## Curado:

En la instalación de loseta permita el curado del producto por un mínimo de 24 horas para aplicar la junta o boquilla.

Información Técnica:	
Temperatura de aplicación:	10°C - 35°C
Tiempo de fraguado inicial:	45 min.
Cantidad de agua:	4 lt/saco max
Resistencia a la compresión:	125 kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la ruptura o corte:	30 kg/cm <sup>2</sup>
Almacene el producto en envase cerrado por un periodo no mayor a 3 meses, en un área fresca, seca y bajo techo.	

## Precauciones:

No dejar el producto al alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a su médico.

## Garantías:

Este producto esta elaborado con procedimientos y materias primas de la mas alta calidad y cumple con las normas internacionales. Aún así, existen factores sobre los cuales el fabricante no tiene responsabilidad directa como condiciones climatológicas, medida y calidad del agua, preparación de la superficie y/o la técnica utilizada por el instalador. Por esta razón, nuestra responsabilidad se limita a reponer la misma cantidad de material en caso de que el contenido de éste producto esté defectuoso. La garantía será válida hasta 30 días después de su compra.

